

## Chemische Resistentie – Veka Gietvloeren

**Merk:** Vekavloeren  
**Type:** Veka Gietvloeren PU2060

**Datum:** 01-01-2018 De duur van de belasting bedraagt 7 dagen bij 20°C.

Chemicaliën	% Bestand	Bestand tegen	Morsbelasting
<b>Anorganische zuren</b>			
Fosforzuur	10	+	-
Fosforzuur	>10	+	-
Salpeterzuur	10	+	-
Geconcentreerd salpeterzuur	>10	-	+
Zoutzuur	20	+	-
Zoutzuur	>20	-	+
Zwavelzuur	10	+	-
Zwavelzuur	30	-	+
Zwavelzuur	>30	-	+
<b>Organische zuren</b>			
Azijnzuur	10	+	-
Azijnzuur	>10	-	-
Melkzuur	5	+	-
Mierenzuur	5	+	-
Mierenzuur	>5	-	+
<b>Alkaliën</b>			
Natron-/kaliloog	10	+	-
Natron-/kaliloog	50	+	-
Ammonia	10	-	-
Ammonia	25	-	-
<b>Oplosmiddelen</b>			
Benzine	30	+	-
Terpetine	30	+	-
Tolueen	30	-	-
Xyleen	30	-	-
Benzeen	30	-	-
Methanol	30	-	-
N-butanol	30	-	-
Ethanol	30	+	-
Aceton	30	-	-
Perchloorethyleen	30	-	-
Tetra	30	-	-
Tichloorerethyleen	30	-	-

Heptaan	30	+	-
Petroleum	30	+	-
<b>Oliën en Vetten</b>			
Plantaardig		+	-
Dierlijke vetten		+	-
Dieselolie		+	-
Carterolie		+	-
Cardanolie		+	-
<b>Diversen</b>			
Groente- en fruitsappen	10	+	-
Bier	10	+	-
Wijn	10	+	-
Waterstofperoxide	10	+	-
Zouten	10	+	-